

ポリマー

水系樹脂

乳化タイプ

品名	成分/組成
	バイオマス%
XT-9172 *	
XT-3619 *	40
XT-2582 *	37

物性	
粘度※1	加熱残分※2
10~100	35~40
500~3000	44~46
10~20	30~32

特徴	技術資料
大豆油アルキッドエマルジョン、ソープフリー設計のため耐水性良好	○
PVC,ABS密着性アクリルエマルジョン、固形分中バイオマス度40%	○
半乾性油、乾性油をベースとしたウレタンディスパージョン	○

* : パイロット品

※1 : B型粘度 (25°C, mPa・s)

※2 : 130°C、1時間、(%)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。