

オリゴマー
UV硬化タイプ
ウレタンアクリレート

品名	溶剤
UA-107	トルエン
XK-3108 *	---
scrumA1	酢酸ブチル
XK-3630 *	---

物性		
粘度	粘度※1	加熱残分※2
1~3 ※3	F~G	68~72
170~210 ※4	---	---
---	A~C	67~69
10000以上 ※4	---	---

特徴	技術資料
2官能、PCとの密着性良好	
6官能、ハードコートタイプ、低黄変性	
6官能、硬度と伸張性を両立、低黄変	
6官能、バイオマスタイプ、低黄変性	

* : パイロット品

※1 : ガードナー粘度 (25℃)
 ※2 : 130℃、1時間、(%)
 ※3 : B型粘度 (25℃, dPa・s)
 ※4 : E型粘度 (25℃, dPa・s)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。
 各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。