

加工油
特殊タイプ

品名	成分/組成		
	油種	油長	溶剤
TS-3	桐油、亜麻仁油	36	ミネラルスピリット
桐ジャブH	桐油、亜麻仁油	100	ミネラルスピリット
XK-0097A *	亜麻仁油	86	---

物性			
色数	粘度 ※1	加熱残分 ※2	酸価
14以下	Z3~Z6	70~74	---
---	A~B	60~65	---
10以下	A~B	---	1.0未満

特徴	技術資料
ロジン変性フェノール樹脂含有、耐熱性良好	○
スクリーン印刷で使用実績あり	
可乳化亜麻仁油、水と任意の比率で混合可能	○

* : パイロット品

※1 : ガードナー粘度 (25°C)

※2 : 130°C、1時間、(%)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。
各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。