

印刷インキ関連製品
印刷インキ用ワニス

オフセットインキ用/UV硬化タイプ

品名	成分/組成		
	モノマー	その他	バイオマス%
UV-9100	68	32	
UV-4021	68	32	
UV-6088	50	50	
UV-5098	65	35	
UV-5086G	60	40	
UV-0385	55	45	
VG-802WL	60	40	
VG-901	70	30	
UVG-2589B	39	61	33

物性
粘度 ※1
600~800
2300~2500
5000~6000
4000~5000
2500~3500
1500~2000
3500~4500
4000~6000
3000~3300

特徴	技術資料
汎用、低粘度	
汎用、中粘度	
VG-802WLの高粘度ノンゲルタイプ	
ケトン樹脂使用、高粘度	
汎用、高粘度	
プラスチックフィルム密着性	
高粘度、低タック、水無し印刷に対応	○
汎用、高粘度、高硬化性	
バイオマスワニス、植物油アクリレート含有	

※1：E型粘度(25°C、dPa・s)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。
各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証されたものではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。