

印刷インキ関連製品
印刷インキ用ワニス
凸版用

凸版用/油性タイプ

品名	成分/組成	
	植物油%	溶剤%
HN-211	22	37

物性	
粘度 ※1	溶解性 ※2
60~70	8.0~13.0

特徴	技術資料
製袋インキ用、乾燥性良好	

凸版用/グリコールタイプ

品名	成分/組成		
	溶剤	樹脂	中和剤
70カーゾール	56	30	14
350カーゾール	47	45	8
JET-102	61	31	8
240-KP-NS	68	24	8
GOT-50	59	31	10

物性	
粘度 ※1	溶解性 ※3
60~80	≥50.0
290~340	8.0~12.0
50~70	≥10.0
3.5~5.5	≥50.0
45~55	≥50.0

特徴	技術資料
低粘度、高水トレランス、低臭気	
乾燥性良好	
乾燥性と機上安定性のバランスが良好	
グリコールタイプ、低臭気、高水トレランス、低粘度	
グリコールタイプ、アンモニア臭、高水トレランス、低~中粘度	

凸版用/水性タイプ

品名	成分/組成		
	水/溶剤	樹脂	中和剤
HW-70	51/5	26	18

物性	
粘度 ※1	pH
7.0~8.0	8.5~9.0

特徴	技術資料
水性フレキシインキ用、顔料分散性良好	

※1：E型粘度（25℃、dPa・s）

※2：n-ヘキサントレランス（25℃、ml/5g）

※3：ウォータートレランス（40℃、ml/10g）

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。
各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証されたものではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。