

印刷インキ関連製品

印刷インキ用ワニス

グリコールタイプ

品名	成分/組成		
	溶剤	樹脂	中和剤
70カーゾール	56	30	14
200カーゾール	37	55	8
350カーゾール	47	45	8
JET-102	61	31	8
240-KP-NS	68	24	8
GOT-50	59	31	10
MP-10	52	40	8
MP-25	48	44	8

物性	
粘度 ※1	溶解性 ※2
60~80	≥50.0
180~200	9.0~13.0
290~340	8.0~12.0
50~70	≥10.0
3.5~5.5	≥50.0
45~55	≥50.0
95~125	8.0~10.0
220~270	8.0~10.0

特徴	技術資料
転移性、肉持ち感良好	
乾燥性良好	
乾燥性と機上安定性のバランスが良好	
グリコールタイプ、低臭気、高水トレランス、低粘度	
グリコールタイプ、アンモニア臭、高水トレランス、低~中粘度	
グリコールタイプ、アンモニア臭、中水トレランス、高粘度	
グリコールタイプ、アンモニア臭、中水トレランス、中粘度	

※1：E型粘度（25°C, dPa・s）

※2：ウォータートレランス（40°C, ml/10g）

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。