

印刷インキ関連製品  
印刷インキ用添加剤  
UV硬化タイプ

品名	成分/組成	
	モノマー	その他
UVゲル3045	60	40

物性
タック ※1
8.0~10.0

特徴	技術資料
ハードゲルタイプ、硬さ付与	○

品名	成分/組成	
	有効成分	その他
UV耐摩コンパウンドA-1	30	70
UV耐摩コンパウンドB	50	50
LC-2210UV *	28	72
UV-WFA	90	10
TOCOP-UVH	11	89
UVCOP-BA	11	89

物性
粒度 ※2
A-4, B-4
A-2, B-0
A-3, B-0
---
---
---

特徴	技術資料
耐摩擦剤、PE系	○
耐摩擦剤、PTFE系	○
耐摩擦剤、パラフィン系、スイス条例対応品	
乳化調整剤、過乳化傾向を改善	○
タック、フロー調整剤	○
タック、フロー調整剤、流動性あり	○

品名	成分/組成
	モノマー
UV希釈モノマー	100
UV希釈モノマーM	100

物性
粘度 ※3
500~700
45~65

特徴	技術資料
アクリルモノマー（4官能）	
アクリルモノマー（3官能）、低粘度	

\* : パイロット品  
 ※1 : インコメーター (32°C, 400rpm, 30秒値)  
 ※2 : グラインドゲージ (AB法)  
 ※3 : 25°C, mPa・s

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。  
 各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証されたものではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。