

印刷インキ関連製品

印刷インキ用添加剤

UV硬化タイプ

品名	成分/組成	
	モノマー	その他
UVゲル-3045	60	40

物性
タック ※1
8.0~10.0

特徴	技術資料
ハードゲルタイプ、粘弾性付与	○

品名	成分/組成	
	有効成分	その他
UV耐摩コンパウンドA-1	30	70
UV耐摩コンパウンドB	50	50
LC-2210UV *	28	72
UV-WFA	90	10
TOCOP-UVH	11	89
UVCOP-BA	11	89

物性
粒度 ※2
A-4, B-4
A-2, B-0
A-3, B-0

特徴	技術資料
耐摩擦材、PE系	○
耐摩擦材、PTFE系	○
耐摩擦材、パラフィン系、スイス条例対応品	
乳化調整剤、過酸化傾向を改善	○
タック調整剤、ペースト状	○
タック調整剤、ワニス状	○ (英文)

品名	成分/組成
	モノマー
UV希釈モノマー	100
UV希釈モノマーM	100

物性
粘度 ※3
60~80
180~200

特徴	技術資料
アクリルモノマー、硬化性、相溶性良好	
アクリルモノマー、希釈性、相溶性良好	

* : パイロット品

※1 : インコメーター (32°C, 400rpm, 30秒値)

※2 : グラインドゲージ (AB法)

※3 : E型粘度 (25°C, dPa・s)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。