

ポリマー
アルキッド樹脂
ポリオールタイプ

品名	成分/組成		
	油種	油長	溶剤
NT-11NX	ヤシ油	32	酢酸ブチル
MC-POLICE	ヤシ油	32	酢酸ブチル
ST-190	ひまし油	46	キシレン
CO-30PMX	脱水ヒマシ油	52	キシレン、MIBK
TOKYD-25C	ヒマシ油	25	酢酸エチル

物性				
色数	酸価 (mgKOH/g)	粘度 ※1	加熱残分 ※2	水酸基価
1以下	9以下 ※3	0~I	59~61	—
4以下	7以下	W~Z1	65~70	80~90
7以下	7以下	W~Z	63~67	70~80
3以下	12~16	W~Y	69~71	70~90
4以下 ※3	10以下 ※3	W~Y ※3	68~72	105~160

※1：ガードナー粘度（25℃）
 ※2：130℃、1時間、(%)
 ※3：仮規格

特徴	技術資料
金属、木材への密着性良好。低黄変性	○
NT-11NX低酸価品。低発泡性	
木工及び ABS、フェノール樹脂、ウレア樹脂用への高い密着性、肉持ち感良好	○
速乾性、プラスチック密着性	○
硬化性、耐薬品性に優れる	