

ポリマー
ポリエステル
ポリオールタイプ

品名	溶剤
XR-1016	酢酸ブチル

物性				
粘度	色数	酸価	加熱残分 ※2	水酸基価
Z2~Z4	1以下	4以下	79~81	75~95

※1 : ガードナー粘度 (25℃)

※2 : 130℃、1時間、(%)

特徴	技術資料
柔軟性、防滑性ポリオール 繊維素誘導体の可塑化が可能	○