

ポリマー  
ウレタン化油  
特殊タイプ

品名	成分/組成		
	油種	油長	溶剤
RF-010	亜麻仁油	25	ミネラルスピリット
XK-3095	脱水ひまし油 亜麻仁油	64	ミネラルスピリット
phenex	大豆油	61	ミネラルスピリット

物性		
色数	粘度 ※1	加熱残分 ※2
12以下	U~V	58~62
9以下	U~Z	49~51
9以下	C~E	48~50

特徴	技術資料
PP、ABS、PC、PS等のプラスチック基材に密着	○
低温乾燥性良好	
アロマフリー、密着性良好	

※1：ガードナー粘度（25℃）

※2：130℃、1時間、（%）

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。